

FICHE TECHNIQUE

GAMME BARDAGE NOVA +

PROFIL DE LAME NOVA +



DIMENSIONS

LARGEUR UTILE : 190 mm
ÉPAISSEUR TOTALE : 28 mm
ÉPAISSEUR PROFIL : **8 mm**

MISE EN ŒUVRE

Veuillez vous référer au **DTU 41-2**
(version du 15 août 2015) et à notre
guide de pose.

- Clips invisibles + vis en inox fournis en sachet

SUPPORTS :

- Tasseaux de 25x47 mm de classe 2 espacés de 60 cm maximum.

IMPORTANT, pour la pose verticale :

Le profil du NOVA + a été conçu pour réduire le temps de pose. Son profil unique vous permet de prévoir un simple tasseautage pour une pose verticale, la lame d'air étant créée par la forme de la lame.

POUR 10m² DE NOVA + ET UN ENTRAXE DE 60 cm :

- 60 mètres linéaires de bardage.
- 20 mètres linéaires de tasseaux.
- 1 sachet de clips.
- 1 profil de départ.

ENTRETIEN


Comme pour toute façade et tout type de matériau, votre façade bois composite a besoin d'être entretenue. Pour cela, un simple nettoyage régulier est à effectuer avec une éponge ou une brosse à poil souple et un jet d'eau à basse pression. La rénovation esthétique pour les produits en imprégnation colorée ou naturel n'est pas nécessaire.

LES COULEURS *AUTRES COULEURS SUR DEMANDE


GRIS		BRUN MOKA		SABLE		BOIS VIEILLI		BLANC
								
Nature	Brossé	Nature	Brossé	Nature	Brossé	Nature	Nature	Nature
S63390011300	S63390211300	S63390004300	S63390204300	S63390003300	S63390203300	S63390083300	S63390082300	

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

TECHNIQUE :	EXTRUDÉ
ÉTAT DE SURFACE :	CANNELÉ
TYPE DE POSE :	VERTICALE ET HORIZONTALE
LONGUEUR :	3M (POSSIBILITÉ DE LONGUEUR SUR MESURE DE 1 À 5 M)
ASSEMBLAGE EN BOUT :	COUPE DROITE
ASSEMBLAGE :	ASSEMBLAGE IMPÉRATIF AU DROIT D'UN SUPPORT AVEC UN JEU DE 5 mm MINIMUM EN BOUT DE LAME
MASSE SURFACIQUE :	17,4 kg par m²
CLASSE D'EMPLOI :	ÉQUIVALENT CLASSE 4
CLASSEMENT FEU :	HORIZONTAL ET VERTICAL BS3d0
ZONE SISMIQUE :	ZONE 4 - BÂTIMENTS CATÉGORIE 4



Pose horizontale



Pose verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPRÉCIATION

- RÉSISTE AUX UV ET AUX CHOCS
- PROPRIÉTÉ ISOLANTE, THERMIQUE ET PHONIQUE
- IMPUTRESCIBLE
- ÉCOLOGIQUE (100% RECYCLABLE)

STABILITÉ

- STABILITÉ DIMENSIONNELLE : BONNE
- STABILITÉ OPTIQUE : BONNE
- ADAPTATION À L'HUMIDITÉ AMBIANTE : RAPIDE
- FACILE À USINER

COMPOSITION

- 36 % FARINE DE BOIS PEFC + 54 % PVC + 10% IGNIFUGATION
- ENVIRON 7,5 KG/M² DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS
- CLASSES DE CATÉGORIES DES BÂTIMENTS : 1, 2, 3 ET 4
- TENEUR EN CARBONE BIOGÉNIQUE DU PRODUIT (STOCKC) : 2,49 KGC/M²

VALEURS PHYSIQUES

Caractéristiques des lames NOVA+

CARACTÉRISTIQUES	MÉTHODE OU NORME D'ESSAI	EXIGENCES	SPÉCIFICATIONS	UNITÉ	TOLÉRANCE
Masse linéique	NFT 54-405-1	Valeur déclarée	3,35	kg/m	+/- 0,100 kg
Flexion sur produit fini 20°C et 65% HR	NF EN 15534-1 NF EN 15534-5 NF EN 310	Valeur déclarée	E > 4000 MPa	MPa	Supérieur à la spécification
Résistance au choc 5J état normal et < 0°C	NFT 54-405-1 NF EN ISO 6603-1	Maximum 1 casse pour 5 échantillons	Aucune casse	U	1/5
Retrait à chaud 100° / 1H	NF EN 15534-1 NF EN 15534-5 NF EN 479	$\Delta_{moyen} < 2\%$ $\Delta_{indiv} < 3\%$	0,2	%	$\Delta_{indiv} < 3\%$
Dilatation thermique	ISO 11359-2 adaptée	$\Delta L \leq 50,0.10^{-6}$	$\Delta L = 25.10^{-6}$	°K ⁻¹	$\Delta L \leq 50,0.10^{-6}$
Résistance à l'eau bouillante (TEB)	NF EN 1087-1 NF EN 319	$\Delta_{moyen} \text{ masse} < 7\%$ $\Delta_{indiv} \text{ masse} < 9\%$	$\Delta_{moy} \text{ masse} = 5\%$	%	$\Delta_{indiv} \text{ masse} < 9\%$
Colorimétrie (d/8°, D65 10°)	NF EN 15534-1 DIN EN ISO 11664	Valeur déclarée	$\Delta E < 5$	$\Delta E \text{ Lab}$	$\Delta E < 6$

* GARANTIE 20 ANS. CETTE GARANTIE COUVRE LES LAMES AYANT SUBI DES DOMMAGES STRUCTURAUX DUS À DES ATTAQUES DE TERMITES OU DE CHAMPIGNONS LIGNIVORES.

MAJ le 10/07/26